REVÊTEMENT PELABLE LOW VOC
371-1700

Code du produit:

371-1700 REVÊTEMENT PELABLE LOW VOC

VISCOSITÉ:	28 ± 2 sec Zahn #2 à 25°C
POINT D'ÉCLAIR:	-18°C
DENSITÉ (g/l):	0.95 ± 2% à 25°C
SOLIDES (% poids):	27%
SOLIDES (% en volume):	16%

STABILITE A L'ENTREPOSAGE (mois) : 6

Description:

Revêtement de protection blanche.

Utilisation :

Utiliser pour protéger les cabines de vaporisation.

Données environnementales (tel que fourni):

COV moins exemption lb/gal:	5.62
COV lb/gal:	4.56
COV moins exemption g/l:	675
COV g/l:	548
COV lb/lb Solides:	2.14
VHAPs lb/lb Solides:	1.75

Voir les feuilles individuelles de conformités

Données d'application:

RECOMMANDATION:	Pulvérisation
CATALYSEUR:	N/A
VIE EN POT:	N/A
VISCOSITÉ À L'APPLICATION:	28 ± 2 sec Zahn #2 à 25°C
DILUTION:	803-1339 au besoin
RETARDATEUR:	N/A
SOLVANT DE NETTOYAGE:	803-1339
ÉPAISSEUR DU FILM À L'APPLICATION:	6-8 mils mouillée

Directives d'utilisation

Préparation de surface:

Bien nettoyer de toute poussière et de toute autre source de contamination.

Directives d'utilisation:

Bien mélanger avant l'application à l'aide d'un mélangeur. Appliquer de 2 à 3 couches mouillées de 3 à 5 millièmes afin d'obtenir l'épaisseur désirée.

LE CLIENT EST RESPONSABLE DE SUIVRE LES PROCÉDURES D'APPLICATION QUI SUIVENT. LE NON-RESPECT AUX RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS CETTE FICHE ENTRAINERA PROBABLEMENT UNE INSATISFACTION DE L'APPARENCE DU FILM OU UNE DÉFAILLANCE DE CELUI-CI. LE SYSTÈME DE FINITION DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ AVANT DE DÉBUTER LA PRODUCTION OU L'APPLICATION DE CELUI-CI AFIN D'OBTENIR LES PROPRIÉTÉS DÉSIRÉES.

TEMPS DE SECHAGE :

	À 20°C (minimum requis)	**À 50°C (minimum requis)**
Toucher :	N/A	N/A
Sablage:	N/A	N/A
Empilable:	N/A	N/A

Note: Les temps de séchage sont influencés par l'épaisseur du film, la porosité du substrat, la circulation de l'air ainsi que la chaleur et l'humidité. Ces températures sont basées à partir d'application réelle. Le temps de séchage peut varier dépendamment du temps requis pour que le panneau atteigne la chaleur désirée. Une température minimale constante de 18°C doit être maintenue pour obtenir une intégrité du film, comme spécifié dans le bulletin technique.

Ces produits ont été conçus pour un usage industriel seulement. AkzoNobel a la sécurité comme sa principale priorité. S'il-vous-plait se référer à la fiche signalétique pour une utilisation sécuritaire du produit.

Les valeurs transmises n'étant que des estimations elles ne doivent pas être considérées comme des spécifications techniques. De plus, il nous est impossible de prévoir les conditions d'utilisation du contenu de cette fiche, de nos produits ou de la combinaison d'un produit d'un autre manufacturier à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité soit par implication ou autrement en rapport avec les résultats obtenus, dommages, blessures pouvant résulter des renseignements indiqués ci-dessus. Les utilisateurs sont avisés qu'ils doivent effectuer leurs propres essais afin d'évaluer la convenance et les mesures de sécurité à appliquer avec chaque produit ou combinaison de produits. À moins d'avis écrits contraires, nos produits sont vendus sans garantie. L'utilisateur assume donc toutes responsabilités et obligations pour pertes ou dommages provenant de l'utilisation d'un produit ou de la combinaison de produits.

Akzo Nobel Peintures Bois
274, St-Louis
Warwick, QC J0A 1M0
1-819-358-7500